

Description de la sous-couche parquet thermalan filz

Sous-couche parquet en laine de mouton thermoliée au polyester

Applications

- Amortissement des bruits

Possibilités de pose

- Installé sous un plancher flottant

Composition

- 80 % laine de mouton thermoliée avec 20 % de polyester
- max. 0,2 % lanoline (graisse de la laine)
- 1 % agent antimite relatif du poids de la laine
- 4 % retardateur de flamme relatif du poids de la laine



Valeurs techniques

- Densité _____ 100-150 kg/m³
- Epaisseur _____ 2-3 mm

| Epaisseur du matériau | Largeur | Longueur | Surface/rouleau |
|-----------------------|---------|----------|----------------------|
| 2-3 mm | 100 cm | 40 m | 40,00 m ² |